

KARTA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Wersja: 2016.04.PL

Folia Scuff Free MT

OPIS PRODUKTU

Folia Scuff Free MT to matowa folia BOPP przeznaczona jest do termo laminacji. W stosunku do standardowej wersji folia charakteryzuje się zwiększona odporność na zarysowania. Warstwa klejowa umożliwia łatwą i trwałą aplikację przy dużych prędkościach na wszystkich maszynach laminujących. Po aplikacji powierzchnia folii może być lakierowana UV lub też tłoczona na gorąco (hot-stamping). Dzięki tym właściwościom folia Scuff Free MT może być z powodzeniem stosowana do produkcji opakowań, opraw książkowych oraz innych produkcji akcydensowych. Folia posiada dopuszczenie do stosowania przy produkcji opakowań produktów spożywczych i farmaceutycznych.

CHARAKTERYSTYKA

Właściwości	j.m.	Wartość	Metoda badań
Warstwa wierzchnia	-	Matowa	-
Grubość	µm	36	-
Wydajność folii	m ² /kg	32,00	ASTM D-4321
Gramatura	g/ m ²	31,25	-
Napięcie powierzchniowe - zewnętrzna warstwa - wewnętrzna warstwa	dyn/cm	>42 >44	ASTM D-2578
Połysk	%	< 9	ASTM D-2457 (@45°)
Temperatura laminowania	°C	100° – 120°	-
Standardowa długość rolki	M	1500	-

ZASTOSOWANIE

Technologia: laminowanie na gorąco (termo laminacja)

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Produkty winny być przechowywane z dala od szczególnego ciepła, zimna, wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia. Zalecane warunki przechowywania 5°C – 30°C i wilgotność względna 20 - 70%. Termin przydatności do użycia to 6 miesięcy od daty podanej na etykiecie.

DODATKOWE INFORMACJE

Wpływ na zdrowie nie jest znany. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, przed użyciem zalecamy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Utylizacja zgodnie z przepisami lokalnymi i państwowymi.

Zawarte tutaj informacje techniczne są odzwierciedleniem naszego aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie i mają spełniać funkcje wyłącznie informacyjną. Biorąc pod uwagę liczbę czynników całkowicie od nas niezależnych, nie możemy dać gwarancji co do każdego przypadku z osobna.