

KARTA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Wersja: 2025.05.PL

Folia A-PET [FTA]

OPIS PRODUKTU

Folia transparentna A-PET. Folia może zawierać materiał pochodzący z recyklingu w ilości 60-70%. Powierzchnia nie jest aktywowana ani nie jest pokryta warstwą silikonu. Folia charakteryzuje się wysoką transparentnością, bez zamgleń oraz wysokim połyskiem. Odporna na działanie czynników chemicznych i wilgoci. Dzięki przedstawionym właściwościom oraz wysokiej wytrzymałości mechanicznej, folia może być z powodzeniem stosowana jako materiał do produkcji opakowań. Folia posiada dopuszczenie do stosowania przy produkcji opakowań produktów spożywczych i farmaceutycznych.

CHARAKTERYSTYKA

Właściwości	j.m.	Wartość typowa	Uwagi
Grubość	µm	150-650	(+/-10%)
Szerokości rolki max.	mm	1000	(+/-2mm)
Tolerancja wagi dla zamówień	%	<5000 kg +/-10% >5000 kg +/-5%	-
Ciężar właściwy	g/cm ³	1,34	(+/-2,5%)
Wytrzymałość na rozciąganie -wzdłużne -poprzeczne	N/mm ²	50,0 51,0	EN ISO 527-3 (+/-5N/mm ²)
Wydłużenie przy zerwaniu -wzdłużne -poprzeczne	%	7,5 7,5	EN ISO 527-3 (+/-10%)
Temperatura termo formowania	°C	>100	-
Standardy nawoju		150µm – 1000m (śr. 450mm) 200µm – 760m (śr. 450mm) 250µm – 610m (śr. 450mm)	(+/-15%)

ZASTOSOWANIE

Rodzaj aplikacji: produkcja opakowań, termo formowanie

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Produkty winny być przechowywane z dala od szczególnego ciepła, zimna, wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia. Zalecane warunki przechowywania 5°C – 30°C i wilgotność względna 20 - 70%. Termin przydatności do użycia to 6 miesięcy od daty podanej na etykiecie.

DODATKOWE INFORMACJE

Przedstawione dane są odzwierciedleniem naszego aktualnego stanu wiedzy i mają spełniać funkcję wyłącznie informacyjną. Określone parametry odzwierciedlają wartości typowe i nie są one wartościami granicznymi. Biorąc pod uwagę liczbę czynników całkowicie od nas niezależnych, nie możemy dać gwarancji co do właściwości ani przydatności produktów do każdego przypadku zastosowania. Z tych powodów karta specyfikacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji specyfikacji technicznej w dowolnym czasie bez obowiązku informowania o jej aktualizacji. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, przed użyciem zalecamy zapoznać się z deklaracją zgodności. Utylizacja zgodnie z przepisami lokalnymi i państwowymi.