

KARTA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Wersja: 2025.05.PL

Folia Satin ST

OPIS PRODUKTU

Folia Satin ST, to wysokiej jakości folia BOPP do termo laminacji. Folia daje efekt jedwabistego, głębokiego matu, bardzo delikatnego w dotyku. Folia posiada zwiększona odporność na zarysowania. Warstwa klejowa umożliwia łatwą i trwałą aplikację przy dużych prędkościach na wszystkich maszynach laminujących. Po aplikacji powierzchnia folii może być lakierowana UV lub też tłoczona na gorąco (hot-stamping). Dzięki tym właściwościom folia Satin ST może być z powodzeniem stosowana do produkcji opakowań, opraw książkowych oraz innych produkcji akcydensowych. Folia posiada dopuszczenie do stosowania przy produkcji opakowań produktów spożywczych i farmaceutycznych.

CHARAKTERYSTYKA

Właściwości	j.m.	Wartość typowa	Uwagi
Warstwa wierzchnia	-	Matowa	-
Grubość	µm	32	(+/-2µm)
Szerokość rolki max.	mm	2000	(+/-2mm)
Wydajność folii	m ² /kg	37,87	ASTM D 4321
Gramatura	g/m ²	26,40	-
Napięcie powierzchniowe min. -zewewnętrzna warstwa (mat) -wewnętrzna warstwa (EVA)	dyn/cm	50 38	ASTM D 2578
Połysk max.	-	6	ASTM D 2457 (@45°)
Temperatura laminowania	°C	100-120	-
Standardowa długość rolki	m	1500	-

ZASTOSOWANIE

Technologia: laminowanie na gorąco (termo laminacja)

WARUNKI PRZECHEWYWANIA I PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Produkty winny być przechowywane z dala od szczególnego ciepła, zimna, wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia. Zalecane warunki przechowywania 5 – 30°C i wilgotność względna 20 – 70%. Termin przydatności do użycia to 6 miesięcy od daty podanej na etykiecie.

DODATKOWE INFORMACJE

Przedstawione dane są odzwierciedleniem naszego aktualnego stanu wiedzy i mają spełniać funkcje wyłącznie informacyjną. Określone parametry odzwierciedlają wartości typowe i nie są one wartościami granicznymi. Biorąc pod uwagę liczbę czynników całkowicie od nas niezależnych, nie możemy dać gwarancji co do właściwości ani przydatności produktów do każdego przypadku zastosowania. Z tych powodów karta specyfikacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji specyfikacji technicznej w dowolnym czasie bez obowiązku informowania o jej aktualizacji. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, przed użyciem zalecamy zapoznać się z deklaracją zgodności. Utylizacja zgodnie z przepisami lokalnymi i państwowymi.