

KARTA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Wersja: 2025.05.PL

Folia Skylam Eco GS

OPIS PRODUKTU

Folia Skylam Eco GS, to połyskowa folia do termo laminacji o dużej wydajności. Folia to dwustronnie orientowany polipropylen (BOPP). Cechuje się wysoką przezroczystością oraz świetnymi właściwościami mechanicznymi. Warstwa klejowa umożliwia łatwą i trwałą aplikację przy dużych prędkościach na wszystkich maszynach laminujących. Folia Skylam Eco GS cechuje się dobrą odpornością ścierania i przeznaczona jest do laminowania kartonu oraz papieru. Dzięki tym cechom, folia może być stosowana do produkcji opakowań, opraw książkowych. Folia posiada dopuszczenie do stosowania przy produkcji opakowań produktów spożywczych i farmaceutycznych.

CHARAKTERYSTYKA

Właściwości	j.m.	Wartość typowa	Uwagi
Warstwa wierzchnia	-	Połysek	-
Grubość	µm	20	(+/-1µm)
Szerokość rolki max.	mm	2000	(+/-2mm)
Wydajność folii	m ² /kg	60,4	-
Gramatura	g/m ²	16,56	-
Napięcie powierzchniowe min. -zewewnętrzna warstwa (Połysek) -wewnętrzna warstwa (EVA)	dyn/cm	38 40	ASTM D 2578
Połysek min.	-	92	ASTM D 2457 (@60°)
Temperatura laminowania	°C	95-115	-
Standardowa długość rolki	m	3000	-

ZASTOSOWANIE

Technologia: laminowanie na gorąco (termo laminacja)

WARUNKI PRZECCHOWYWANIA I PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Produkty winny być przechowywane z dala od szczególnego ciepła, zimna, wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia. Zalecane warunki przechowywania 5 – 30°C i wilgotność względna 20 – 70%. Termin przydatności do użycia to 6 miesięcy od daty podanej na etykiecie.

DODATKOWE INFORMACJE

Przedstawione dane są odzwierciedleniem naszego aktualnego stanu wiedzy i mają spełniać funkcje wyłącznie informacyjną. Określone parametry odzwierciedlają wartości typowe i nie są one wartościami granicznymi. Biorąc pod uwagę liczbę czynników całkowicie od nas niezależnych, nie możemy dać gwarancji co do właściwości ani przydatności produktów do każdego przypadku zastosowania. Z tych powodów karta specyfikacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji specyfikacji technicznej w dowolnym czasie bez obowiązku informowania o jej aktualizacji. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, przed użyciem zalecamy zapoznać się z deklaracją zgodności. Utylizacja zgodnie z przepisami lokalnymi i państwowymi.