

KARTA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Wersja: 2025.05.PL

Folia TraMet [TFA]

OPIS PRODUKTU

TraMet [TFA] to metalizowana folia transferowa na bazie poliestru do laminacji. Folia przeznaczona jest do przenoszenia warstwy metalizowanej na papier lub tekturę. Folię z powodzeniem można używać do produkcji opakowań i grafik. Metalizowana warstwa folii charakteryzuje się wysokim połyskiem, co pozwala na uzyskanie estetycznego efektu. Po aplikacji folii, powierzchnia nadaje się do druku.

CHARAKTERYSTYKA

Właściwości	j.m	Wartość typowa		Uwagi
Grubość	µm	12	15	-
Szerokość rolki max.	mm	2000		(+/-2mm)
Wydajność	m ² /kg	59,50	47,60	-
Napięcie powierzchniowe	dyne/cm ²	>36		-
Wytrzymałość na rozciąganie - wzdłużnie (MD) - poprzecznie (TD)	MPa	216 242		ASTM D-882
Wydłużenie przy zerwaniu - wzdłużnie (MD) - poprzecznie (TD)	%	140 126		ASTM D-882
Skurcz termiczny - wzdłużnie (MD) - poprzecznie (TD)	%	1,43 -0,13		ASTM D-1204 (150°C, 30min)
Współczynnik tarcia	-	0,30		ASTM D-1894
Standardowa długość rolki	m	3000		-

ZASTOSOWANIE

Laminacja transferowa, produkcja opakowań, druk.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Produkty winny być przechowywane z dala od szczególnego ciepła, zimna, wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia. Zalecane warunki przechowywania 5°C-30°C i wilgotność względna 20-70%. Termin przydatności do użycia to 6 miesięcy od daty podanej na etykiecie.

DODATKOWE INFORMACJE

Przedstawione dane są odzwierciedleniem naszego aktualnego stanu wiedzy i mają spełniać funkcje wyłącznie informacyjną. Określone parametry odzwierciedlają wartości typowe i nie są one wartościami granicznymi. Biorąc pod uwagę liczbę czynników całkowicie od nas niezależnych, nie możemy dać gwarancji co do właściwości ani przydatności produktów do każdego przypadku zastosowania. Z tych powodów karta specyfikacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji specyfikacji technicznej w dowolnym czasie bez obowiązku informowania o jej aktualizacji. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, przed użyciem zalecamy zapoznać się z deklaracją zgodności. Utylizacja zgodnie z przepisami lokalnymi i państwowymi.