

KARTA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Wersja: 2025.05.PL

Folia TraMet [TFS]

OPIS PRODUKTU

TraMet [TFS] to metalizowana folia transferowa na bazie poliestru. Folia przeznaczona jest do przenoszenia warstwy metalizowanej na papier lub tekturę. Folię z powodzeniem można używać do produkcji opakowań i grafik. Metalizowana warstwa folii charakteryzuje się wysokim połyskiem, co pozwala na uzyskanie estetycznego efektu. Po aplikacji folii, powierzchnia nadaje się do zadruku.

CHARAKTERYSTYKA

Właściwości	j.m	Wartość typowa		Uwagi
Grubość	µm	13	16	-
Szerokość rolki max.	mm	2000		(+/-2mm)
Wydajność	m ² /kg	56,20	45,50	-
Napięcie powierzchniowe	dyne/cm ²	>36		-
Gęstość optyczna	%	2,2		-
Wytrzymałość na rozciąganie - wzdłużnie (MD) - poprzecznie (TD)	kg/cm ²	2200 2300	2000 2200	ASTM D-882
Wydłużenie przy zerwaniu - wzdłużnie (MD) - poprzecznie (TD)	%	130 125	120 100	ASTM D-882
Skurcz termiczny - wzdłużnie (MD) - poprzecznie (TD)	%	2,0 0,2	1,6 0,2	ASTM D-1204 (150°C, 30min)
Połysk	%	850		ASTM D-2457 @60°
Standardowa długość rolki	m	3000		-

ZASTOSOWANIE

Laminacja transferowa, produkcja opakowań, druk.

WRUNKI PRZECIWIWYCIĄGANIA I PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Produkty winny być przechowywane z dala od szczególnego ciepła, zimna, wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia. Zalecane warunki przechowywania 5°C-30°C i wilgotność względna 20-70%. Termin przydatności do użycia to 6 miesięcy od daty podanej na etykiecie.

DODATKOWE INFORMACJE

Przedstawione dane są odzwierciedleniem naszego aktualnego stanu wiedzy i mają spełniać funkcję wyłącznie informacyjną. Określone parametry odzwierciedlają wartości typowe i nie są one wartościami granicznymi. Biorąc pod uwagę liczbę czynników całkowicie od nas niezależnych, nie możemy dać gwarancji co do właściwości ani przydatności produktów do każdego przypadku zastosowania. Z tych powodów karta specyfikacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji specyfikacji technicznej w dowolnym czasie bez obowiązku informowania o jej aktualizacji. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, przed użyciem zalecamy zapoznać się z deklaracją zgodności. Utylizacja zgodnie z przepisami lokalnymi i państwowymi.